

CIRCOSIL[®]-Richtrezepturen

Leichtfliesenkleber

(Richtrezeptur FLK 410 E)

CIRCOSIL 0,1	(1)	10,00	M.-%
CEM I 52,5 R		45,00	M.-%
Elotex FX3300	(2)	4,00	M.-%
Culminal C9133		0,30	M.-%
Quarzsand 0,1- 0,3 mm	(3)	39,65	M.-%
Calciumformiat		1,00	M.-%
Natrium-Gluconat		ca. 0,05	M.-%

Mörtel­daten:

Wasser/Feststoffverhältnis	ca. 0,40
(ggf. Reifezeit	ca. 5 min)
Abrutschmaß	0,2 mm
Horizontale Deformation	5,75 N/ 2,55 mm

Haftzugfestigkeiten EN 12004:

Offene Zeit 30 min	0,55 N/mm ²
Trockenlagerung	1,29 N/mm ²
Nasslagerung	1,25 N/mm ²
Wärmelagerung	1,60 N/mm ²
FTW-Lagerung	1,27 N/mm ²

Lieferanten:

1) CIRKEL GmbH & Co. KG, Rheine	+49 5971 96172-11
2) ELOTEX AG, Sempach Station (CH)	+41 41 4696969
3) Dörentrup Quarz GmbH & CO. KG, Dörentrup	+49 5265 710