

CIRCOSIL[®]-Richtrezepturen

Sanierputz

(Richtrezeptur S 403 MI)

CIRCOSIL 0,5	(1)	12,0	M.-%
Weißzement		20,0	M.-%
Steinmehl		12,5	M.-%
Trass		2,0	M.-%
Perlite		1,0	M.-%
Sand 0,63 – 1,2 mm		8,0	M.-%
Sand 0,09 – 0,63	ad.	(100	M.-%)
Celluloseether 15000 mPas		0,07	M.-%
Levellon M 2020	(2)	0,5	M.-%
Natrium-Oleat		0,3	M.-%
Aluminium-Stearat		0,4	M.-%

Mörteldaten:

Wasser/Feststoff-Wert	0,310 – 0,315
Anmischzeit EN 1015-2	15 sec. einstreuen, 75 sec. rühren

Lieferanten:

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| 1) CIRKEL GmbH & Co. KG, D-Rheine | +49(0)5971/96172-11 |
| 2) Mix It GmbH, A – Freistadt | +43(0)7942/77811-0 |